

BRUXAFOL®

Fólie v najvyššej kvalite

AUTOFÓLIA

NR-SUPREME 28

MEDIUM

Solárne a technické údaje

Viditeľná svetelná transmisia (meranie pri 550 nm)	23 %
Viditeľná svetelná absorbcia	72 %
Viditeľná svetelná reflexia	5 %
UV-Redukcia (meranie pri 300 - 380 nm)	> 99 %
Zredukované žiarenie	33 %



Oblasti použitia a vlastnosti materiálu

- ▶ Vynikajúca transparentnosť
- ▶ Žiadny zrkadlový efekt na skle
- ▶ Stredne čieno-zelenkavé tónovanie
- ▶ Viac ako 99% ochrana pred UV žiarením
- ▶ Žiadne rušenie rádioantény a GPS signálu
- ▶ Opticky sa veľmi podobá trňovanému sklu od výroby

Technické údaje boli namerané nezávislým inštitútom D.S.E.T. Inc. Phoenix, Arizona.

